



**Alexandria University
Faculty of Dentistry
Department of Conservative Dentistry**

**MASKING ABILITY AND WEAR PERFORMANCE
OF VENEER MATERIAL USED FOR
POLYETHERETHERKETONE (PEEK)
RESTORATIONS
(IN VITRO STUDY)**

**Thesis Submitted to Department of Conservative Dentistry
Faculty of Dentistry, Alexandria University
In Partial Fulfillment of the Requirements for the degree of**

**Master
In
Fixed Prosthodontics
By**

Mohamed Gamal Eldin Ahmed El Sawaf

**(B.D.S. 2011)
Faculty of Dentistry
Future University**

2018

P.U.A. Library	
Library C	
Faculty of:	Den
Serial No.:	199
Classification : 617.69	

الملخص العربي

في الآونة الأخيرة كثُر الاهتمام بـاستخدام البوليمرات الحرارية عالية الأداء (البولي إيثر إيفرون) في تطبيقات طب الأسنان. حيث أن لها خصائص ميكانيكية وحيوية عالية بالإضافة إلى كثافتها المنخفضة ومقاومتها العالية تجاه التأثيرات الخارجية. إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن هذه المادة لها مظهر معتم رمادي غير جمالي. لهذا السبب وللحصول على مظهر جمالي مقبول للأسنان فإن البولي إيثر إيفرون عند استخدامه كإطار للأسنان الصناعية فلا بد من تغطيته بقشرة خارجية جمالية مناسبة. لذلك فإنه عند البحث عن تركيبة جمالية مناسبة فإنه لابد أن يكون لها نفس خصائص الأسنان الطبيعية من حيث اللون والمظهر و مقاومتها لعوامل التآكل.

لقد تم تصميم هذه الرسالة كدراسة معملية لقياس قدرة الأخفاء ومعدل تآكل القشرة الخارجية لمادة البولي إيثر إيفرون.

تم تجهيز عدد أربعة وعشرون عينة من مادة البولي إيثر إيفرون على شكل أقراص دائريّة بقطر ١٥ مم وسمك ٠,٨ مم. تم تغطية الأقراص بقشرة الكومبوزيت وتم تقسيم العدد إلى ثلاثة مجموعات فيما يتعلق بسمك القشرة الخارجية (١,٠ مم، ١,٥ مم و ٢,٠ مم للمجموعات الأولى والثانية والثالثة على التوالي).

تم قياس اللون بإستخدام جهاز قياس الطيف الضوئي. وقد تم تقييم فروق الألوان باستخدام (ΔE) عن طريق قياس درجة اللون وصفاءه ولمعانه بشكل فردي لكل عينة.

تم تصميم وتجميع جهاز خاص لمحاكاة التآكل بين المواد الأصناعية المختلفة والأسنان الطبيعية وذلك لـاستخدامه في عمل اختبار التآكل بين جسمين مختلفين حيث تم وضع أقراص البولي إيثر إيفرون المغطاة بمادة الكومبوزيت في حامل خاص للعينات في الجزء السفلي من الجهاز الذي يحتوي على حمام مائي يتم التحكم في درجة الحرارة فيه وفي المقابل تم وضع

أسنان طبيعية مثبتة بمادة الراتنج الاكريليك في قضبان اسطوانية من الفولاذ المقاوم للصدأ وذلك في الجزء العلوي المتحرك من الجهاز حيث تم ضبط الجهاز ليعطي ٢٥٠٠٠ دورة بقوه تحمل ٢٠ نيوتن في وسط من اللعب الاصطناعي التي تم توفيرها باستمرار.

أجريت التحليلات الإحصائية لقياس متوسط قيمة ΔE في المجموعات الثلاث حيث كانت قيم متوسط ΔE في المجموعة الأولى والثانية (٤٣، ٤١) (٨,٢٢±٤,٤٣) و هذه النتائج تعتبر غير مقبولة سريرياً. أما بالنسبة للمجموعة الثالثة فقد كانت قيمة متوسط ΔE (٣٤, ٣٢±٣,٢٣) حيث أن هذه القيمة تعتبر مقبولة سريرياً. و من هنا نستنتج ان هناك قدرة ضعيفة لاحفاء اللون عندما تكون سماكة القشرة الخارجية (١.٠ مم او ١.٥ مم) بينما سمك (٢.٠ مم) للقشرة الخارجية يتمتع بقدرة عالية لاحفاء اللون.

اما بالنسبة لسمك القشرة الخارجية فقد تم تقييمها باستخدام ΔL حيث أظهرت نتائج المجموعة الثانية والثالثة تقارب في درجة الأضاءة بين المجموعتين بدون اختلاف جذري بينهما. بينما باستخدام ΔC فإن المجموعة الثالثة ذات السمك الأعلى في القشرة الخارجية أظهرت تقارب متطابق بدرجات الصفاء والنقاء. وجد أن هناك علاقة سلبية هامة بين قيمة ΔC و سمك مادة القشرة الخارجية الراتنجية. لم نستطع عمل علاقة خطية بين ΔH و سمك القشرة الخارجية.

بالنسبة لقياس معدل التاكل في العينات فقد تم حسابه أحصائياً بقياس نسبة الخسارة في الوزن في مادة البولي أيثر كيتون المغطاة في مقابل عينات الأسنان الطبيعية. أظهرت النتائج أنه ليس هناك فرق جوهري بين المجموعات الثلاث من مادة البولي أيثر كيتون المغطاة أيضاً لم يكن هناك اختلاف ملحوظ في معامل التاكل في المقابل من الأسنان الطبيعية في المجاميع الثلاث. من هذا نستنتج أن سمك مادة القشرة الخارجية ليس له تأثير على معدل التاكل. بينما، كان متوسط الخسارة في الوزن في عينات البولي أيثر كيتون المغطاة أقل من عينات الأسنان الطبيعية المقابلة لها في المجموعات الثلاث.