



**Faculty of Dentistry
Department of Conservative Dentistry**

**EFFECT OF SINTERING AND SURFACE TREATMENTS
ON SHEAR BOND STRENGTH OF ZIRCONIA-
REINFORCED LITHIUM SILICATE
TO RESIN CEMENTS
(AN IN VITRO STUDY)**

**A Thesis Submitted in partial fulfillment of the requirements for
the degree of Master of Science**

In

Fixed Prosthodontics


Presented by

Nourhan Amr Elmaghribi

B.D.S.

Faculty of Dentistry, Pharos University, 2013

2019



الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة الى تقييم تأثير تقنيات التلبد و المعالجات السطحية على قوة الربط القصبية لمادة الزركونيوم المعززة بسيليكيات الليثيوم مع الاصناف الراتنجية.

- تم اعداد اربعون قرص مركب ٦ مم و قطر ٣ مم في قالب تيفلون اسطواني تم بلمرته باستخدام

جهاز بلمره ذو صمام ثانى باعث للضوء فى ٤ مواقع مختلفة بكافة ١٠٠٠ أميجاوات/سم^٢ لمدة ٦٠ ثانية.

- تم تقسيم ٤٠ عينة من مادة الزركونيوم المعززة بسيليكيات الليثيوم قطرها ١٠ مم و سمكها ٢ مم إلى مجموعتين كل منها عددها (٢٠) (١؛ ٢).

أول مجموعة (١) : تم قطعها وتلميعها / ثانية مجموعة (٢) : تم قطعها وتلبيدها .

ثم تم تقسيم كل مجموعة إلى مجموعتين فرعيتين عددهما (١٠) وفقا لطريقة المعالجات السطحية

(١أ و ١ب ; ١٢ و ٢ب). تم استخدام جهاز التخشين الهوائى فقط مع المجموعات الفرعية (١أ و ١٢)

و تم استخدام جهاز التخشين الهوائى و حفرت باستخدام حمض الهيدروفوريك مع المجموعات الفرعية (١ب و ٢ب).

تم تقسيم كل مجموعة فرعية إلى مجموعتين وفقا لطريقة اللصق على الأقراص المركبة

• (١١، ١ب / ١٢ ، ١٢ب) تم استخدام اللاصق الراتجي Calibra

• (٢١، ٢ب / ٢١٢ ، ٢١٢ب) تم استخدام اللاصق الراتجي Panavia V5

- ووفقا لتعليمات الشركات المصنعة للاصناف الراتنجية تمت عملية اللصق تحت حمولة ثابتة من ٢ كلغ لمدة ١٠ دقائق باستخدام جهاز تحميل ثابت. تم تخزين العينات الملصقة في الماء المقطر عند ٣٧ درجة مئوية لمدة ٢٤ ساعة ، تم بعد ذلك عمل ٥٠٠ دورة حرارية بين ٥ و ٥٥ درجة مئوية لمدة ١٥ ثانية عند كل درجة حرارة. تم ثبيت العينات في جهاز الاختبار لتعريفها لقوة الربط القصبية ٥٠.٥ مم/دقيقة و تسجيل مدى قوة الربط القصبية التي كسرت عندها العينات بالميجداسكار. تم فحص جميع العينات المكسورة باستخدام ستيريو ميكروسكوب (مجهر) لتحديد نوع الفشل (لاصق ، متماسك أو مختلط). تم تسجيل النتائج و جدولتها و تحويلها إحصائياً

- اظهرت العينات التي تم تلبيدها نتائج (12.39 ± 1.29 ميجاباسكال) وهي أعلى من العينات التي تم تلبيدها والتي اظهرت نتائج أقل (9.25 ± 0.76 ميجاباسكال).

- بالمقارنة بين نوع المعالجة السطحية المستخدم وجد إن العينات التي تم تخشينها هوائياً و حفرها بحمض الهيدروفوريك أظهرت نتائج (9.46 ± 0.68 و 13.17 ± 0.93 ميجاباسكال على التوالي) وهي أعلى من العينات التي تم تخشينها هوائياً فقط والتي اظهرت نتائج (9.05 ± 0.82 و 11.60 ± 1.14 ميجاباسكال على التوالي).

- بالمقارنة بين نوع اللاصق الراتنجي المستخدم وجد ان العينات التى تم لصقها باللاصق الراتنجي Calibra

اظهرت نتائج (9.13 ± 0.40 ، 1.01 ± 0.40 ، 9.51 ± 0.40 ، 12.35 ± 0.67 و 13.82 ± 0.67 ميجاباسكال على التوالى) وهى اعلى من نتائج اللاصق الراتنجي Panavia V5 (9.40 ± 0.84 ، 10.86 ± 0.86 ، 10.66 ± 12.52 و 12.05 ± 0.86 ميجاباسكال على التوالى)

- تم استنتاج إن التلبد و نوع المعالجة السطحية المستخدم له تأثير على قوة الربط القصبة لمادة الزركونيوم المعززة بسيليكيات الليثيوم مع اللاصقات الراتنجية.