



Pharos University in Alexandria  
Faculty of Dentistry  
Department of Prosthodontics & Dental Implantology

**THE EFFECT OF TWO DIFFERENT IMPLANT ABUTMENT  
MATERIALS ON TRANSLUCENCY AND FRACTURE  
RESISTANCE OF HIGH TRANSLUCENT  
ZIRCONIA CROWNS  
(IN-VITRO STUDY)**

A Thesis Submitted to the Department of Prosthodontics & Dental  
Implantology  
Faculty of Dentistry, Pharos University in Alexandria  
In Partial Fulfillment of the Requirements of

Master Degree  
In  
Prosthetic Dentistry & Implantology

By:  
**Shaimaa AbdulSalam Mohamed Almoez**

(BDS, 2012)

Faculty of Dentistry  
Pharos University

2021

P.U.A. Library
Central Medical Library (B)
Faculty of:
Serial No: 835
Classification: 617-69

## الملخص العربي

إن دعامات الغرسات السنية المصنعة من التيتانيوم والزركونيا تستخدم للاستعاضة عن الأسنان المفقودة. لكن استخدام دعامات التيتانيوم في المناطق الأمامية يمثل تحدياً عند استخدام التيجان الخزفية عليه، حيث يمكن أن يظهر اللون الرمادي من خلال الزركونيا الشفافة.

والهدف من الدراسة هو معرفة تأثير نوعين مختلفين من دعامات الغرسات السنية على الشفافية ومقاومة الكسر للتيجان الخزفية عالية الشفافية.

اجريت هذه الدراسة العملية على اثني عشر دعامة غرس متطابقة هندسياً وقسمت الى مجموعتين (كل مجموعة 6 دعامات طبقاً لنوع مادة تصنيع الغرسة السنية):

**مجموعة أ:** دعامة مصنعة من الزركونيا (6 دعامات سنية)

**مجموعة ب:** دعامة مصنعة من التيتانيوم (6 دعامات سنية)

وقد تم طباعة مجسم ثلاثي الأبعاد مكون من الناب الأيمن العلوي والضاحك الثاني الأيمن العلوي وذلك لتوحيد المسافة التي وضعت فيها الغرسات والمتمثلة في الضاحك الأول المفقود. تم وضع الغرسات السنية في كتل من البولي يوريثين المتطابقة هندسياً من خلال المجسم المطبوع.

كل مجموعة تم مسحها ضوئياً لتصنيع التيجان من مادة خزفية عالية الشفافية من البروكسير (BruxZir). كل تاج تم لصقه على دعامة الغرسة باستخدام ملاطراتنجي ذاتي اللصق (G-CEM<sup>TM</sup>) وتم تخزين العينات في حضنة ذات 100% رطوبة وعند 37 درجة مئوية لمدة 24 ساعة ثم تم تعريضها لعدد من الدورات في جهاز حراري بين 5 درجات مئوية  $\pm$  2 درجة مئوية و 55 درجة مئوية  $\pm$  2 درجة مئوية. ثم خضعت العينات لعدد من دورات حمولة الضغط لمحاكاة 6 أشهر من متوسط وظيفة المضغ البشرية.

مجموعة "أ" ومجموعة "ب" تم قياس مدى شفافيتهما باستخدام مقياس الطيف الضوئي، وقياس مقاومة الكسر باستخدام جهاز الاختبار العالمي وسجلت القوة بالنيوتن.

وقد تم تجميع وجدولة البيانات وتحليلها إحصائياً باستخدام اختبار تي (Student T-Test). ووجد انه لا يوجد اختلاف بين المجموعتين أ وب في الشفافية. أما بالنسبة لمقاومة الكسر؛ فوجد ان هناك اختلاف كبير بين المجموعتين حيث ان مجموعة ب سجلت اعلى مقاومة للكسر لها هو (1328.8) نيوتن، ومجموعة أ كانت مقاومة الكسر لها هو (951.7) نيوتن.