



Alexandria University
Faculty of Dentistry
Department of Conservative Dentistry

**SHEAR BOND STRENGTH OF CERAMIC
LAMINATE VENEERS TO ENAMEL AND
ENAMEL-DENTINE COMPLEX BONDED WITH
DIFFERENT ADHESIVE LUTING SYSTEMS
(IN VITRO - COMPARATIVE STUDY)**

Thesis Submitted to Department of Conservative Dentistry
Faculty of Dentistry Alexandria University
In partial fulfillment of the requirements for the degree of

Master of Science

In


Operative Dentistry

By

Nada Hamdy El-Kamhawy

B.D.S., 2011

Faculty of Dentistry
Pharos University in Alexandria
2016



الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة لمقارنة قوة القص لرقائق الصنفان الخزفيه الملصوقة على كلا من مينا السن و المينا و العاج المركب باستخدام نوعين من الأسمنت الراتنجي اللاصق.

استخدم في هذه الدراسة ستون سنه من القواطع الأمامية الحاله من التسوس. تم فصل الجنور عن التيجان ثم غرست التيجان في مادة راتنجيه ذاتيه الطبخ باستخدام قالب ذو (قطر ١٤ مم \times ٢٠ مم ارتفاع) بحيث يكون السطح الشفي للتيجان إلى الأعلى. تم تقسيم السنون عينه عشوائياً على حسب سطح السن المستخدم إلى مجموعتين ثلاثة سنون سنه في كل مجموعه، المجموعه الأولى (أ) وهي التي تم تحضير سطحها حتى طقطة المينا ، أما المجموعه الثانية (ب) تم تحضير أسطح هذه الأسنان حتى الوصول إلى طبقه مختلطه من المينا و العاج معاً. ثم تم إعادة تقسيم كل مجموعه بحيث أصبح لدينا أربع مجموعات فرعية (١١، ٢١، ب١، ب٢) كل مجموعه تحتوي على ١٥ عينه، حسب نوع الأسمنت الراتنجي المستخدم ضوئي الطبخ أو ثانوي الطبخ (لصق الأفراد الخزفيه Variolink Esthetic®, Ivoclar Vivadent)

تم تحضير ستون قرص خزفي (قطر ٤ مم \times ٢ مم ارتفاع) من مادة IPS e.max Press (Ivoclar Vivadent)، ثم تم لصقها على العينات في المجموعه (١، ب١) بالأسمنت ضوئي الطبخ بينما عينات المجموعه (٢١، ب٢) تم لصقها بالأسمنت الثنائي الطبخ. تم لصق جميع العينات تحت ضغط ٢ كجم لمدة خمس دقائق باستخدام جهاز ضغط ثابت مخصوص. و بعد ذلك تم حفظ جميع العينات في الماء المقطر عند درجة حرارة ٣٧°C لمدة ٢٤ ساعه ثم عرضت العينات إلى التدوير الحراري ما بين (٥°C - ٥٥°C) لمدة ١٥ ثانية لكل درجة حراره. تم تثبيت العينات في جهاز الإختبار العام لتعريفها لقوة القص بسرعة ٥٠ م/د و تسجيل قوة القص التي كسرت عندها العينات ب MPa.

بعد ذلك تم فحص كل العينات المكسورة المنفصله تحت الميكروسكوب المجسم لمعرفة كيفية إنفصال العينات عن السطح إما انفصال (تلاصقي، تلاحمي، أو مختلط)، في حين تم اختبار عينات مماثله لكل مجموعه اختباريه ليتم فحصها بالمجهر الماسح الإلكتروني لمعرفة تضاريس الأسطح الميكروسكوبية.

تم جدوله جميع النتائج التي تم جمعها وتحليلها إحصائياً ، ثم عرضها في اشكال بيانيه .

و أظهرت النتائج أن الصنفان الخزفيه التي تم لصقها على أسطح المينا فقط (مجموعه أ) كانت أعلى في قوة القص (MPa $12,57 \pm 4,45$) مقابل التي تم لصقها على الأسطح المختلطه المينا و العاج معاً (MPa $9,12 \pm 4,86$) والتي كانت أقل و كان الفرق بينهما ذو دلالة إحصائيًّا (عند مستوى ٥%). و عند مقارنة نوعي الأسمنت الراتنجي المستخدم أظهرت النتائج عدم وجود فرق إحصائي ذو دلالة في قوة القص بين المجموعات (١١، ٢١) ولا بين (ب١، ب٢). و عند فحص العينات تحت المجهر الإلكتروني الماسح و الميكروسكوب المجسم لوحظ أن معظم العينات قد إنفصلت عن الأسطح إنفصال تلاصقي مختلط.

و تم استنتاج التالي:

١. يؤثر نوع سطح السن (سطح مينا السن و سطح مجمع مينا و عاج السن) على قوة القص لرقائق السيراميك الملصوقة.
٢. يجب تجنب لصق رقائق السيراميك التجميليه لسطح عاج السن منفرداً حيث انه تم تسجيل أقل قوة قص على مجمع مينا و عاج السن معاً.
٣. لم يؤثر نوع اللاصق الراتنجي - سواءً كان ضوئي أو ثانوي الطبخ - على قوة القص لرقائق السيراميك الملصوقة.