




جامعة الإسكندرية
ALEXANDRIA
UNIVERSITY



**Faculty of Dentistry
Department of Conservative Dentistry**

**SHEAR BOND STRENGTH FOR IMMEDIATE AND DELAYED
REPAIR OF COMPOSITE WITH MICROHYBRID AND
NANOHYBRID RESINS USING DIFFERENT
BONDING AGENTS
(IN VITRO STUDY)**

**A Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the
degree of Master of Science**

In

Operative Dentistry

Submitted by

**Eman Abdelfattah ElSayed Kholief
B.Sc. in 2013
Faculty of Dentistry, Pharos University**

2019

P.U.A. Library	
Library C	
Faculty of :	<i>Den</i>
Serial No :	<i>214</i>
Classification :	<i>617.6</i>

ENGLISH ABSTRACT

Introduction: Repair is indicated mainly in the event of localized shortcomings that are clinically unsatisfactory and no longer acceptable; it implies in any case the addition of a restorative material.

Aim of the work: To evaluate the shear bond strength for immediate and delayed repair of composite with microhybrid and nanohybrid resins using different bonding agents.

Materials and methods: One hundred sixty nanohybrid composite discs were prepared. They were divided into 16 groups (10 each) according to 3 factors: Factor 1: Repair time, Factor 2: Repair protocol and Factor 3: Repair composite material. For immediate repair (I), discs (n=80) were divided into 4 subgroups 20 discs each. Each subgroup was divided into 2 groups as follows Group 1 (a): no conditioning with nanohybrid composite, Group 1 (b): no conditioning with microhybrid composite, Group 2 (a) Adhese Universal bond with nanohybrid composite, Group 2 (b) Adhese Universal bond with microhybrid composite, Group 3 (a) All-Bond Universal with nano-hybrid composite, Group 3 (b) All-Bond Universal with microhybrid composite, Group 4 (a) Scotchbond™ Universal with nanohybrid composite, and Group 4 (b) Scotchbond™ Universal with microhybrid composite. After 3 months of storage for delayed repair (II) (n=80), the repair procedures were performed similar to the immediately repaired groups. After 1000 thermal cycles, all specimens were subjected to shear bond strength test.

Results: It was revealed that highest shear bond strength values were recorded in groups (immediate and delayed repair) treated with scotchbond adhesive with z250 as repair material (21.97 ± 1.19 MPa - 18.71 ± 1.49 MPa).

Conclusions: Time of repair, bonding agent and repair material affected repair bond strength of composite.

Keywords: Immediate and delayed repair, adhesion, bonding agent, repair bond strength.

مستخلص الرسالة

المقدمة : يشار إلى الإصلاح بشكل رئيسي في حالة وجود عيوب موضعية غير مرضية سريريًا ولم تعد مقبولة ؛ يعني ضمنا في أي حال إضافة المواد التصالحية.

الهدف من الدراسة : تقييم قوى القصّ اللاصقة للإصلاح الفوري و المتأخر لمركبات الراتنج بمركبات النانو المهجنة والميكرو المهجنة باستخدام مواد لاصق مختلفة

المواد والطرق : تم إعداد مائة وستون قرصا من مركبات النانو المهجنة ثم تقسيمهم إلى ستة عشر مجموعة عشرة اقراص كل مجموعة وفقًا للعوامل التجريبية الثلاثة التي تم تقييمها في هذه الدراسة؛ العامل الأول: وقت الإصلاح (مجموعتان)، العامل الثاني: طريقة الإصلاح (أربع مجموعات)، العامل الثالث: المواد المركبة المستخدمة في الإصلاح (ثمانى مجموعات).

في مجموعة الإصلاح الفوري (ثمانون قرصا) تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات فرعية عشرون قرصا كل مجموعة حسب نوع مادة اللصق . كل مجموعة فرعية تم تقسيمها إلي مجموعتان عشرة كل مجموعة حسب نوع مادة الإصلاح على النحو التالي : مجموعة (1) بدون معالجة السطح مع مركبات النانو المهجنة tetric evoceram مجموعة (1ب) بدون معالجة السطح مع مركبات الميكرو المهجنة z250 ، مجموعة (2) الاصق adhere universal مع مركبات نانو مهجنة tetric evoceram ، مجموعة (2 ب) ، مجموعة (1ب) الاصق adhere universal مع مركبات الميكرو المهجنة z250 ، مجموعة (3 أ) الاصق all bond universal مع مركبات نانو مهجنة tetric evoceram ، مجموعة (3 ب) الاصق all bond universal مع مركبات الميكرو المهجنة z250 ، مجموعة (4 أ) الاصق Scotchbond universal مع مركبات نانو مهجنة tetric evoceram ، مجموعة (4 ب) الاصق scotchbond universal مع مركبات الميكرو المهجنة z250. في ما يتعلق بمجموعة الإصلاح المتأخر تم إعداد الاقراص (ثمانون قرصا) و تخزينها في لعاب اصطناعي لمدة ثلاثة اشهر عند درجة حرارة ٣٧ ° م ، بعد انتهاء مدة التخزين تم تقسيم الأقراص و إصلاحها مثل مجموعة الإصلاح الفوري. و بعد ذلك تم عرض العينات الى التدوير الحراري (1000 دورة حرارية) ثم تعريضها لقوة القص

النتائج : اظهرت النتائج أن الاصق scotchbond universal مع مركبات الميكرو المهجنة z250 كانت الأعلى في قوة القص في المجموعتان (الإصلاح الفوري و المتأخر . (21.97 ± 1.19 MPa- 18.71 ± 1.49 MPa).

الاستنتاجات: تم استنتاج أن وقت الإصلاح و المواد الاصقة و مواد الإصلاح المستخدمة كان لها تأثير على قوة القص للمركبات التي تم إصلاحها.

الكلمات الدالة : الإصلاح الفوري و المتأخر ، الالتصاق ، مادة اللصق ، قوة الإصلاح.

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة لمقارنة قوى القصن اللاصقة للإصلاح الفوري و المتأخر لمركبات الراتنج بمركبات النانو المهجنة والميكرو المهجنة باستخدام مواد لاصق مختلفة .

تم إعداد مائة وستون قرصا من مركبات النانو المهجنة باستخدام قالب تفلون ذو (7 مم × 2 مم). تم تقسيم المائة وستون قرصا عشوائيا إلى ستة عشر مجموعة عشرة اقراص كل مجموعة وفقا للعوامل التجريبية الثلاثة التي تم تقييمها في هذه الدراسة؛ العامل الأول: وقت الإصلاح (مجموعتان)، العامل الثاني: طريقة الإصلاح (أربع مجموعات)؛ العامل الثالث: المواد المركبة المستخدمة في الإصلاح (ثمانية مجموعات).

في مجموعة الإصلاح الفوري (ثمانون قرصا) تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات فرعية عشرون قرصا كل مجموعة حسب نوع مادة اللصق ، كل مجموعة فرعية تم تقسيمها إلى مجموعتين عشرة كل مجموعة حسب نوع مادة الإصلاح على النحو التالي : مجموعة (أ1) بدون معالجة السطح مع مركبات النانو المهجنة tetric evoceram مجموعة (ب1) بدون معالجة السطح مع مركبات الميكرو المهجنة z250 ، مجموعة (أ2) الاصق adhere universal مع مركبات نانو مهجنة tetric evoceram ، مجموعة (2 ب) ، مجموعة (ب1) الاصق adhere universal مع مركبات الميكرو المهجنة z250 ، مجموعة (3 أ) الاصق all bond universal مع مركبات نانو مهجنة tetric evoceram ، مجموعة (3 ب) الاصق all bond universal مع مركبات الميكرو المهجنة z250 ، مجموعة (4 أ) الاصق Scotchbond universal مع مركبات نانو مهجنة tetric evoceram ، مجموعة (4 ب) الاصق scotchbond universal مع مركبات الميكرو المهجنة z250. في ما يتعلق بمجموعة الإصلاح المتأخر تم إعداد الاقراص (ثمانون قرصا) و تخزينها في لعاب اصطناعي لمدة ثلاثة اشهر عند درجة حرارة 37 ° م ، بعد انتهاء مدة التخزين تم تقسيم الأقراص و إصلاحها مثل مجموعة الإصلاح الفوري.

و بعد ذلك تم حفظ جميع العينات في الماء المقطر عند درجة حراره 37 ° م لمدة أسبوع ثم عرضت العينات الى التدوير الحراري ما بين (5° م - 50° م) لمدة 10 ثانياه لكل درجة حراره. تم تثبيت العينات في جهاز الإختبار العام لتعريضها لقوة القص بسرعة 0,5 مم/ث و تسجيل قوة القص التي كسرت عندها العينات بMPa. بعد ذلك تم فحص كل العينات المكسوره المنفصله تحت الميكروسكوب المجسم لمعرفة كيفية إنفصال العينات عن السطح إما انفصال (تلاحقي, تلاحقي, أو مختلط)، في حين تم إختيار عينات ممثله لكل مجموعه إختباريه ليتم فحصها بالمجهر الماسح

الإلكتروني لمعرفة تضاريس الأسطح الميكروسكوبية. تم جدولة جميع النتائج التي تم جمعها و تحليلها إحصائيا ، ثم عرضها في اشكال بيانية .

و اظهرت النتائج أن قوة القص في الإصلاح الفوري أعلى من الإصلاح المتأخر (17.66 ± 2.12 MPa - 21.97 ± 1.19 MPa) وعند مقارنة مواد اللصق و مواد الإصلاح المستخدمة اظهرت النتائج أن الاصق scotchbond universal مع مركبات الميكرو المهجنة z250 كانت الأعلى في قوة القص في المجموعتان (الإصلاح الفوري و المتأخر). (18.71 ± 1.49 MPa - 21.97 ± 1.19 MPa). وعند فحص العينات تحت المجهر الإلكتروني الماسح و الميكروسكوب المجسم لوحظ أن معظم العينات قد انفصلت عن الأسطح إنفصال تلاصقي.

تم استنتاج أن وقت الإصلاح و المواد الاصقة و مواد الإصلاح المستخدمة كان لها تأثير كبير على قوة القص للمركبات التي تم إصلاحها.