



**Faculty of Dentistry  
Department of Conservative Dentistry**

**PENETRATION ABILITY AND ANTIMICROBIAL EFFECT OF TWO  
DIFFERENT SEALERS ON ENTEROCOCCUS FAECALIS IN  
INFECTED DENTINAL TUBULES  
(IN VITRO STUDY)**

**A Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree  
of Master of Philosophy**

**In  
Endodontics**

*Submitted by*

**Howida Ahmed El Hefnawy Enan**

**B.Sc. 2013,  
Faculty of Dentistry, Pharos University**

**2020**

P.U.A. Library
Central Medical Library (B)
Faculty of :
Serial No : 691
Classification : 617

## مستخلص الرسالة

**مقدمة:** الكائنات الحية الدقيقة المتبقية داخل قناة الجذور بعد التنظيف والتطهير الكيميائي والميكانيكي قد يتم القضاء عليها أو جعلها غير ضارة عن طريق السداد الكامل بحشو الجتا بببركا ومواد اسمنت الجذور. هناك العديد من الخصائص المطلوبة لتحقيق مادة اسمنت قناة الجذر المثالية، مادة اسمنت الجذور ذات التأثير المضاد للبكتيريا وقدرة اختراراً معقوله لها أهمية قصوى لتحقيق نجاح علاج قناة الجذر.

**الهدف:** تقييم قدرة اختراراً نوعين من مواد السد. مادة سد لقناة الجذر قائمة على سيليكات الكالسيوم (Endosequence BC) ومادة سد لقناة الجذر قائمة على راتنج الإيبوكسي (AH Plus) علاوة على ذلك، أجريت لتقييم التأثير المضاد للبكتيريا لهاتين المادتين على بكتيريا المكورات المعاوية البرازية المتواجدة داخل الأنابيب العاجية الدقيقة خلال فترة ثلاثة أيام.

**المادة والطرق:** تم إدخال خلايا بكتيريا المكورات المعاوية البرازية في أنابيب العاج الدقيقة عن طريق الطرد المركزي واحتضانها في مرق تسريب القلب والمخ لمدة ثلاثة أسابيع. تم وضع مادة اسمنت الجذور المختبرة على جدار قناة الجذر وملء العينات باستخدام تقنية الكيس الجانبي البارد بالجتا بببركا وغرسها ملماً واحد في صفيحة أجار تحضير القلب إلى المخ المعدة سلفاً ومن ثم خزن العينات لمدة يوم وسبعة وثلاثون يوماً في رطوبة نسبية 100٪ عند 37 درجة مئوية . في نهاية كل فترة حضانة ، تم جمع مسحوق العاج عن طريق إزالة متسلسلة من داخل تجويف القناة باستخدام البيزرو لتقييم نسب البكتيريا المتبقية داخل أنابيب العاج الدقيقة، في حين تم تقييم عمق اختراراً مواد اسمنت الجذور عن طريق مجهر المسح الإلكتروني.

**النتائج:** كشف اختبار مان ويتني يو عن وجود اختراراً أعلى لمادة اسمنت الجذور Endosequence BC ذو دلالة إحصائية. أظهر اختبار كروسكال والس زيادة في عدد البكتيريا ذات دلالة إحصائية في جميع أعمق البيزرو ريم المستخدمة بين الفترات الزمنية المختلفة في مجموعة Endosequence BC. بينما في المجموعة AH Plus ، على الرغم من وجود انخفاض في عدد البكتيريا من اليوم الأول إلى اليوم السابع ، إلا أنه لم يكن فرقاً إحصائياً كبيراً ، علاوة على ذلك ، لوحظ وجود زيادة إحصائية كبيرة في عدد البكتيريا بين اليوم السابع والثلاثون. أظهرت مجموعة AH Plus انخفاضاً كبيراً لعدد البكتيريا ذات دلالة إحصائية مقارنة بمجموعة الضبط الموجب في جميع الفترات الزمنية المختلفة، في حين أظهرت مجموعة Endosequence BC تعداداً للبكتيريا أقل ذو دلالة إحصائية مقارنة بمجموعة الضبط الموجب في عمق بيزرو ريم ستة في اليوم الثلاثون.

**الخلاصة:** تتميز مادة اسمنت الجذور BC بقدرة اختراراً أعلى مقارنة بمادة AH plus بينما أظهر AH Plus تأثيراً مضاداً قوياً للبكتيريا بعد الإعداد ، وبالتالي فهو أكثر فعالية من BC في القضاء على المكورات المعاوية البرازية في قناة الجذر. بالإضافة إلى ذلك ، تقدّم كلتا المادتين تأثيراً هاماً للمضاد للبكتيريا مع مرور الوقت.

**كلمات مفتاحية:** المكورات المعاوية البرازية، BC، AH Plus، Endosequence، مواد اسمنت الجذور، مضادات الميكروبات، الاختراق.

## الملخص العربي

أجريت هذه الدراسة المعملية بهدف تقييم قدرة اختراق نوعين مختلفين من مواد اسمنت الجذور، المادة الاسمنتية لقناة الجذر الاولى قائمة على سيليكات الكالسيوم (Endosequence BC) والمادة الثانية قائمة على راتنج الإيبوكسي AH Plus). علاوة على ذلك؛ أجريت لتقييم التأثير المضاد للبكتيريا لهاتين مواد اسمنت الجذور على بكتيريا المكورات المعوية البرازية المتواجدة داخل الأنابيب العاجية الدقيقة خلال فترة ثلاثة أيام.

تم تحضير خمسة وسبعين سنا مخلوعة حديثا ذات الجذور الواحدة. تم قطع الجذور بطول سبعة ملم. خضعت خمسة وستون عينة لاختبار التأثير المضاد للبكتيريا في حين خضعت ثمانية عشر عينة لاختبار قدرة الاختراق داخل قنوات العاج.

بالنسبة لاختبار التأثير المضاد للبكتيريا لمواد اسمنت الجذور ، بعد إزالة طبقة اللطاخة والتقطيم ، تم اصابة ستة وخمسون عينة باختراق بكتيريا المكورات المعوية البرازية (ATCC 29212) باستخدام الطرد المركزي والحضانة لمدة ثلاثة أسابيع. ثم تم توزيع العينات بشكل عشوائي على ثلاثة مجموعات (ثمانية عشر عينة في كل مجموعة) وفقاً لمادة اسمنت الجذور التي سيتم اختبارها. تم امتلاء العينات باستخدام تقنية الكبس الجاني البارد و من ثم غرس العينة ملم واحد في صفيحة أجار تحضير القلب و المخ المعدة سلفا. كل مجموعة تحتوي على ثلاثة مجموعات فرعية مع ستة عينات في كل مجموعة فرعية وفقاً لفترة الاختبار التي أجريت (يوم واحد ، سبعة أيام وثلاثين يوما). بعد كل فترة اختبار ، تم جمع مسحوق العاج من داخل تجويف القناة باستخدام إزالة متسلسلة بمساعدة البيزو ريمر بأحجام ثلاثة ، أربعة ، خمسة وستة. تم تقييم نسبة البكتيريا المتبقية داخل أنابيب العاجية الدقيقة في كل بواسطة عدد المستعمرات البكتيرية على لوحات أجراء الدم.

بالنسبة لاختبار قدرة الاختراق ، بعد إزالة طبقة اللطاخة ، تم تقسيم العينات بشكل عشوائيا إلى ثلاثة مجموعات رئيسية (ستة عينات لكل مجموعة) وفقاً لمادة اسمنت الجذور المراد اختبارها. تم امتلاء العينات باستخدام تقنية الكبس الجاني البارد وحضرت لمدة أسبوعين عند 37 درجة مئوية في رطوبة نسبية 100 %. بعد فترة الحضانة ، تم تجزيء العينات بشكل مستعرض وإعدادها ليتم ملاحظتها تحت مجهر المسح الإلكتروني. و من ثم تم قياس و تدوين أعمق الاختراق كحد أدنى وحد أقصى لمواد اسمنت الجذور.

تم جدولة النتائج وتحليلها إحصائيا باستخدام الاختبارات الإحصائية المناسبة.